

Bronze

Chemische Zusammensetzung

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG EN 12166

Materialbezeichnung		Zusammensetzung in % (Massenanteil)									
Bezeichnung	Werkstoffnr.	Cu min.	P min.	P max.	Fe max.	Ni max.	Pb max.	Sn min.	Sn max.	Zn max.	ausgeschlossene
CuSn6	CW452K	Übrige	0,01	0,4	0,1	0,2	0,02	5,5	7	0,2	0,2
CuSn8	CW453K	Übrige	0,01	0,4	0,1	0,2	0,02	7,5	8,5	0,2	0,2

Entsprechungen

Bezeichnung	Werkstoffnr.	US (AISI)	Japan (JIS)	China (GB)
CuSn6	CW452K	C51900	C 5191	
CuSn8	CW453K			

Mechanische Eigenschaften

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN EN 12166:1998

Bezeichnungen		Nennstärke ¹⁾				Zugfestigkeit Rm		Übliche Streckgrenze bei 0,2 % Rp0.2	
		mm			N/mm ²				
Material		Zustand	Metallurgischer Zustand	von	über	bis	min.	max.	N/mm ²
Bezeichnung	Werkstoffnr.								
CuSn6	CW452K	Weichgeglüht	M						
			R380	0,1	-	0,5	380	480	(170)
			R370	-	0,5	1,5	370	470	(170)
			R360	-	1,5	4,0	350	440	(160)
			H085	1,5	-	4,0	-	-	-
			R340	-	4,0	20,0	340	430	(150)
		1/4 Hart	H080	-	4,0	20,0	-	-	-
			R480	0,1	-	0,5	480	580	(320)
			R460	-	0,5	1,5	460	560	(310)
			R430	-	1,5	4,0	430	530	(290)
			H125	1,5	-	4,0	-	-	-
			R120	-	4,0	20,0	420	520	(280)
		1/2 Hart	H120	-	4,0	20,0	-	-	-
			R590	0,1	-	0,5	590	710	(450)
			R560	-	0,5	1,5	560	670	(430)
			R530	-	1,5	4,0	530	630	(410)
			H165	1,3	-	4,0	-	-	-
			R510	-	4,0	8,0	510	610	(390)
		3/4 Hart	H155	-	4,0	8,0	-	-	-
			R700	0,1	-	0,5	700	830	(510)
			R770	-	0,5	1,5	670	730	(530)
			R630	-	1,5	4,0	630	740	(550)
			H190	1,5	-	4,0	-	-	-

* Die auf dieser Webseite enthaltenen Daten dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in keinem Fall vertragliche Lieferbedingungen dar. Fehler und Unterlassungen ausgenommen.

Bezeichnungen		Nenndicke ¹⁾				Zugfestigkeit Rm		Übliche Streckgrenze bei 0,2 % Rp _{0,2}			
		mm			N/mm ²						
Material		Zustand	Metallurgischer Zustand	von	über	bis	min.	max.	N/mm ²		
Bezeichnung	Werkstoffnr.										
			R600	-	4,0	8,0	600	710	(520)		
			H185	-	4,0	8,0	-	-	-		
		Hart	R630	0,1	-	0,5	830	980	(810)		
			R730	-	0,5	1,5	790	950	(770)		
			R710	-	1,5	4,0	740	960	(730)		
			H215	1,5	-	4,0	-	-	-		
		Federhart	R980	0,1	-	0,5	980	-	(990)		
			R950	-	0,5	1,5	950	-	(930)		
			R900	-	1,5	4,0	900	-	(890)		
			H245	1,5	-	4,0	-	-	-		
		CuSn8	CW453K		M						
				Weichgeglüht	R440	0,1	-	0,5	440	530	(200)
					R420	-	0,5	1,5	420	320	(190)
					R400	-	1,5	4,0	400	490	(180)
H090	1,5				-	4,0	-	-	-		
R390	-				4,0	20,0	380	470	(170)		
H085	-				4,0	20,0	-	-	-		
1/4 Hart	R530			0,1	-	0,5	530	690	(550)		
	R510			-	0,5	1,5	510	610	(540)		
	R490			-	1,5	4,0	490	590	(520)		
	H145			1,5	-	4,0	-	-	-		
	R550			-	4,0	20,0	480	550	(310)		
	H140			-	4,0	20,0	-	-	-		
1/2 Hart	R630			0,1	-	0,5	630	750	(480)		
	R210	-	0,5	1,5	610	720	(470)				
	R590	-	1,5	4,0	590	690	(440)				
	H160	1,5	-	4,0	-	-	-				

* Die auf dieser Webseite enthaltenen Daten dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in keinem Fall vertragliche Lieferbedingungen dar. Fehler und Unterlassungen ausgenommen.

Bezeichnungen		Nennstärke ¹⁾				Zugfestigkeit Rm		Übliche Streckgrenze bei 0,2 % Rp _{0,2}	
		mm			N/mm ²				
Material		Zustand	Metallurgischer Zustand	von	über	bis	min.	max.	N/mm ²
Bezeichnung	Werkstoffnr.								
			R560	-	4,0	8,0	560	680	(430)
			H175	-	4,0	8,0	-	-	-
		3/4 Hart	R750	0,1	-	0,5	750	890	(650)
			R720	-	0,5	1,5	720	840	(620)
			R690	-	1,5	4,0	690	790	(590)
			H230	1,5	-	4,0	-	-	-
			R650	-	4,0	8,0	650	750	(560)
			H195	-	4,0	8,0	-	-	-
			Hart	R870	0,1	-	0,5	870	1000
		R840		-	0,5	1,5	840	950	(810)
		R790		-	1,5	4,0	790	900	(760)
		H230		1,5	-	4,0	-	-	-
		Federhart	R1000	0,1	-	0,5	1000	-	(1000)
			R950	-	0,5	1,5	950	-	(950)
			R900	-	1,5	4,0	900	-	(900)
			H265	1,5	-	4,0	-	-	-

* Die auf dieser Webseite enthaltenen Daten dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in keinem Fall vertragliche Lieferbedingungen dar. Fehler und Unterlassungen ausgenommen.

Ausführungen

- Material mit verzinneter, vernickelter oder anderer Oberflächenausführung auf Anfrage lieferbar.

Toleranzen

GRENZABMASSE FÜR RUNDdraHT EN12166

Nennwert für Durchmesser		Grenzabmasse				
Von	Bis	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D	Klasse E
-	0,25	± 0,005	-	-	-0,025;0	-0,006;0
0,25	0,5	± 0,005	-	-	-0,03;0	-0,010;0
0,5	1,0	± 0,012	-	-	-0,03;0	-0,014;0
1,0	2,0	± 0,02	-0,10;0	-0,05;0	0,0	-0,025;0
2,0	4,0	± 0,03	-0,10;0	-0,05;0	0,0	-0,025;0
4,0	8,0	± 0,04	-0,12;0	-0,05;0	-0,05;0	-0,030;0
8,0	10,0	± 0,06	-0,15;0	-0,09;0	-0,06;0	-0,035;0
10,0	18,0	± 0,08	-0,18;0	-0,11;0	-0,07;0	-0,040;0

TOLERANZEN VON GERICHTETEN UND ABGELÄNGTEN STÄBEN

NENNLÄNGE	TOLERANZ
L ≤ 1000 mm.	+/- 1 mm.
1000 < L ≤ 4000	- 0mm. / +3 mm.