

• **TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES**

TOLÉRANCES D'ÉPAISSEUR

ÉPAISSEUR NOMINALE (mm)		Tolérances d'épaisseur (W) pour les largeurs nominales de (mm)									
		Laminage à froid									Laminage à chaud
		EN 10140									EN 10048
		W < 125			125 ≤ W < 250			250 ≤ W < 600			10 ≤ W < 600
A	B	C	A	B	C	A	B	C			
>	≤	Normal	Fin	Précision	Normal	Fin	Précision	Normal	Fin	Précision	
-	0,10	± 0,008	± 0,006	± 0,004	± 0,010	± 0,008	± 0,005	± 0,015	± 0,012	± 0,008	
0,10	0,15	± 0,010	± 0,008	± 0,005	± 0,015	± 0,012	± 0,010	± 0,020	± 0,015	± 0,010	
0,15	0,25	± 0,015	± 0,012	± 0,010	± 0,020	± 0,015		± 0,025		± 0,012	
0,25	0,40	± 0,020	± 0,015		± 0,025	± 0,020	± 0,015	± 0,030	± 0,020	± 0,015	
0,40	0,60	± 0,025	± 0,020	± 0,030	± 0,025	± 0,035		± 0,025	± 0,020		
0,60	0,80	± 0,030	± 0,025	± 0,015	± 0,035	± 0,030	± 0,020	± 0,040	± 0,030	± 0,025	
0,80	1,00				± 0,035	± 0,030	± 0,020	± 0,040	± 0,035	± 0,025	± 0,030
1,00	1,50	± 0,035	± 0,030	± 0,020	± 0,040	± 0,035	± 0,025	± 0,050	± 0,040	± 0,030	
1,50	2,00	± 0,045	± 0,035	± 0,025	± 0,050	± 0,040	± 0,030	± 0,060	± 0,045	± 0,035	
2,00	2,50							± 0,055	± 0,040	± 0,030	± 0,060
2,50	4,00	± 0,055	± 0,040	± 0,030	± 0,060	± 0,050	± 0,035	± 0,075	± 0,055	± 0,040	
4,00	5,00	± 0,070	± 0,050	± 0,035	± 0,075	± 0,060	± 0,040	± 0,090	± 0,065	± 0,045	
5,00	6,00							± 0,090	± 0,065	± 0,045	

TOLÉRANCES DE LARGEUR

ÉPAISSEUR NOMINALE (mm)		Tolérances de largeur (W) pour les largeurs nominales de (mm)					
		Laminage à froid					
		EN 10140					
		W < 125		125 ≤ W < 250		250 ≤ W < 600	
A	B	A	B	A	B		
>	≤	Normal	Fin	Normal	Fin	Normal	Fin
0,10	0,60	± 0,15	± 0,10	± 0,20	± 0,13	± 0,25	± 0,18
0,60	1,50	± 0,20	± 0,13	± 0,25	± 0,18	± 0,30	± 0,20
1,50	2,50	± 0,25	± 0,18	± 0,30	± 0,20	± 0,35	± 0,25
2,50	4,00	± 0,30	± 0,20	± 0,35	± 0,25	± 0,40	± 0,30
4,00	6,00	± 0,35	± 0,25	± 0,40	± 0,30	± 0,45	± 0,35

TOLÉRANCES DE FLÈCHE

LARGEUR NOMINALE (W)	Déviation maximale	
	EN 10140 (1000 mm)	
	Classe A	Classe B
10 ≤ W < 20		
20 ≤ W < 25	5,00	2,00
25 ≤ W < 40	3,50	1,50
40 ≤ W < 125	2,50	1,25
125 ≤ W < 350	2,00	1,00
350 ≤ W ≤ 600		

PLANAGE TRANSVERSAL

Normal	Restreint
0,3% de la largeur du feuillard	0,2% de la largeur du feuillard

LONGUEUR DES BANDES

-0; +10,0 mm



VINCO

VIZCAINA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Vizcaína de Industria y Comercio, S.A.

Polígono Sarrikola | Telf.- +34 94 412 33 99
 c/ Bizkargi, 6 | Fax - +34 94 486 83 01
 E-48195 Larrabetzu - Bizkaia | e-mail: info@vinco.es

SPAIN | www.vinco.es



FEUILLARD EN ACIER
HAUT TENEUR EN CARBONE

Les informations contenues dans le présent catalogue sont fournies à titre indicatif et ne constituent, en aucun cas, des conditions contractuelles de distribution. Sauf erreur ou omission.



VINCO

VIZCAINA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Autre qualités et caractéristiques du feuillard disponibles via le département commercial.

