

• TOLERANCJE ROZMIARÓW

TOLERANCJE NA GRUBOŚCI

NOMINALNA GRUBOŚĆ (mm)		Tolerancje na grubości (W) dla nominalnej szerokości (mm)									
		Zimno-walcowane									Gorąco-walcowane
		EN 10140									EN 10048
		W < 125			125 ≤ W < 250			250 ≤ W < 600			10 ≤ W < 600
A	B	C	A	B	C	A	B	C			
>	≤	Normalna	Dokładna	Precyzyjna	Normalna	Dokładna	Precyzyjna	Normalna	Dokładna	Precyzyjna	
-	0.10	± 0.008	± 0.006	± 0.004	± 0.010	± 0.008	± 0.005	± 0.015	± 0.012	± 0.008	
0.10	0.15	± 0.010	± 0.008	± 0.005	± 0.015	± 0.012	± 0.010	± 0.020	± 0.015	± 0.010	
0.15	0.25	± 0.015	± 0.012	± 0.010	± 0.020	± 0.015		± 0.025		± 0.012	
0.25	0.40	± 0.020	± 0.015		± 0.025	± 0.020	± 0.015	± 0.030	± 0.020	± 0.015	
0.40	0.60	± 0.025	± 0.020	± 0.030	± 0.025	± 0.035		± 0.025	± 0.020		
0.60	0.80	± 0.030	± 0.025	± 0.015	± 0.035	± 0.030	± 0.020	± 0.040	± 0.030	± 0.025	
0.80	1.00				± 0.035	± 0.030	± 0.020	± 0.040	± 0.035	± 0.030	± 0.100
1.00	1.50	± 0.035	± 0.030	± 0.020	± 0.040	± 0.035	± 0.025	± 0.050	± 0.040	± 0.030	
1.50	2.00	± 0.045	± 0.035	± 0.025	± 0.050	± 0.040	± 0.030	± 0.060	± 0.045	± 0.035	
2.00	2.50										± 0.120
2.50	4.00	± 0.055	± 0.040	± 0.030	± 0.060	± 0.050	± 0.035	± 0.075	± 0.055	± 0.040	
4.00	5.00	± 0.070	± 0.050	± 0.035	± 0.075	± 0.060	± 0.040	± 0.090	± 0.065	± 0.045	
5.00	6.00										± 0.150

TOLERANCJE NA SZEROKOŚCI

NOMINALNA GRUBOŚĆ (mm)		Tolerancje na szerokości (W) w zakresie szerokości (mm)					
		Zimno-walcowane					
		EN 10140					
		W < 125		125 ≤ W < 250		250 ≤ W < 600	
A	B	A	B	A	B		
>	≤	Normalna	Dokładna	Normalna	Dokładna	Normalna	Dokładna
0.10	0.60	± 0.15	± 0.10	± 0.20	± 0.13	± 0.25	± 0.18
0.60	1.50	± 0.20	± 0.13	± 0.25	± 0.18	± 0.30	± 0.20
1.50	2.50	± 0.25	± 0.18	± 0.30	± 0.20	± 0.35	± 0.25
2.50	4.00	± 0.30	± 0.20	± 0.35	± 0.25	± 0.40	± 0.30
4.00	6.00	± 0.35	± 0.25	± 0.40	± 0.30	± 0.45	± 0.35

TOLERANCJE NA PROSTOLINIJNOŚĆ

NOMINALNA SZEROKOŚĆ (W)	Maksymalne odchylenie	
	EN 10140 (1000 mm)	
	Klasa A	Klasa B
10 ≤ W < 20		
20 ≤ W < 25	5.00	2.00
25 ≤ W < 40	3.50	1.50
40 ≤ W < 125	2.50	1.25
125 ≤ W < 350	2.00	1.00
350 ≤ W ≤ 600		

PŁASKOŚĆ POPRZECZNA

Normalna	Podwyższona
0.3% szerokości taśmy	0.2% szerokości taśmy

DŁUGOŚĆ TAŚMY

-0; +10.0 mm



Vizcaína de Industria y Comercio, S.A.

Polígono Sarrikola
c/ Bizkargi, 6
E-48195 Larrabetzu - Bizkaia

Telf.- +34 94 412 33 99
Fax - +34 94 486 83 01
e-mail: info@vinco.es

SPAIN | www.vinco.es

Osoba kontaktowa
MAREK KONIECZNY
POLSKA

Telf. / Fax - +48 33 8581330
Telf.- +48 662051289
e-mail: mkonieczny@vinco.es

Dane zawarte w katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny, nie ponosi się odpowiedzialności za ewentualne błędy i niepełność zawartych danych.

TAŚMY ZE STALI WYSOKO-WĘGLOWYCH



Inne rodzaje taśm – na życzenie – prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

